




ОТДЕЛКА

КАК ЗАШПАКЛЕВАТЬ ТРЕЩИНЫ НА ГИПСОВОЙ СТЕНЕ

РЕКОМЕНДАЦИИ

1 > Подготовка

1. Закройте защитными чехлами мебель, застелите пол.
2. Зачистите трещину, чтобы она приобрела в сечении V-образную форму, а ее края были ровными. Используйте специальный шпатель или треугольный скребок.



3. Тщательно вычистите от пыли. Внутри трещины прогрунтуйте поверхность при помощи круглой кисти, чтобы шпаклевка хорошо пристала. Оставьте сохнуть примерно на 24 часа.




Совет.

При работе на старом гипсе может понадобиться укрепитель основы.




2 > Шпаклевание

1. Шпаклюйте заделочной шпаклевкой с помощью шпателя. Наносите шпаклевку перпендикулярно трещине, чередуя направления движения шпателя.




2. Уберите излишки нанесенной шпаклевки. Выровняйте поверхность, чтобы не было шероховатостей.



3. Оставьте просохнуть в течение 1-12 часов, в зависимости от объема нанесенной шпаклевки. Если необходимо, нанесите второй слой шпаклевки.

4. После просушки отполируйте тонкой наждачной бумагой.

LEROY MERLIN
Дом для Дома!



5

5. На глубокие трещины или на трещины, которые могут возобновляться, необходимо наложить полосы малярного холста.



ФОРМА ВРУБКИ

Примечание: существует уже готовая к использованию заделочная шпаклевка для трещин, которые могут возобновляться.



Совет

При раскрытии глубоких трещин им надо придавать форму врубки, чтобы шпаклевка плотно пристала и не могла оттуда вытесняться. Для придания щели такой формы можно использовать старую отвертку

3 → Нанесение покрытия на стену.

До нанесения на стену покрытия иногда бывает необходимо наклеить полосы бумаги для подготовки стены, чтобы покрытие не разорвалось. Для этого наложите смоченную в воде полосу бумаги прямо на трещину, и поверху наклейте листы покрытия.



На косяк дверного, оконного проема или на более широкие трещины, наклеивайте полосы «английским» способом. Вырежьте полосы шириной 15 см и 25 см из обойной бумаги для предварительной оклейки стен. Промажьте kleem на столе полоску шириной 25 см. Наложите вдоль этой проклееной полосы вторую смоченную в воде полосу шириной 15 см. Именно она образует компенсационный шов. Подклейте эту конструкцию в угол между косяком и стеной. После того как высохнет, нанесите покрытие.



Примечание: можно использовать готовую шпаклевочную смесь для подвижных швов (например, Semin fiberlastic)