ПЛИТКА

ЗАТИРОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

LEROY MERLIN
Дом для Дома!

РЕКОМЕНДАЦИИ

1. ЗАТИРОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Существует два основных типа затирочных материалов: смесь на основе цемента и смесь на основе эпоксидной смолы.

Затирки на цементной основе представляют собой сухую смесь, которая разводится водой или жидким латексом.

Затирочные смеси на основе цемента делятся на следующие категории:

- цементную затирочную смесь на основе портландцемента
- цементно-песчаную смесь на основе портландцемента и песка.

Затирка на основе портландцемента представляет собой исключительно цементную смесь с определенными добавками, придающими ей определенные рабочие характеристики - например, легкую растекаемость (повышает удобство укладки) или замедление процесса схватывания. Такая смесь, как правило, разводится водой или жидким латексом. Простая затирка используется для обработки швов шириной 3-5 мм. В инструкции изготовителя всегда указывается, для швов какой ширины можно использовать данную затирку.

Цементно-песчаные затирки так же относятся к простым смесям. Песок добавляется в них для увеличения прочности. Эти затирки применяются для обработки швов шириной более 5 мм. и могут быть различной зернистости (в зависимости от размера песчинок). Принято считать, чем больше ширина шва, тем большего размера частицы песка должны быть в составе затирки.

Песчаную затирку не рекомендуется применять на поверхностях, которые легко царапаются (например, мрамор, чувствительная глазурированная плитка). Тем не менее, некоторые виды этих двух типов затирки могут использоваться как для покрытой эмалью плитки, так и для плитки без эмали.

Если в комплекте с затиркой нет сухого полимера, используйте при смешивании затирки жидкую латексную добавку вместо воды. Полимер модифицированные затирки более эластичные, чем обычные, сохраняют дольше свой цвет и обладают большей влагоустойчивостью.

Эпоксидная затирка содержит эпоксидную смолу, красящие пигменты и отвердитель, которые в совокупности делают швы более плотными, устойчивыми к механическим повреждениям, истиранию и воздействию химических веществ, более влагостойкими. К преимуществам эпоксидных затирок можно отнести также стойкость к образованию пятен и выцветанию, устойчивость к перепадам температур, защиту от грибка и плесени.

Силиконовая затирка представляет собой гибкий, водо-и морозостойкий раствор для затирки швов керамических плиток. Эту гидрофобную смесь можно использовать в помещениях с нормальной и с повышенной влажностью. Такая затирка позволяет использовать раствор в общественных зданиях и жилых районах, на балконах и террасах. Силиконовые затирки хорошо использовать там, где нужно добиться качественной герметизации швов (например, в местах состыковок плитки и санитарно-технического оборудования). Им не страшна тепловая нагрузка, поэтому их применяют при обработке швов плиточных облицовок напольного отопления. Силиконовую затирку можно использовать для швов 2-7 мм.